

Puñal de remaches 4 do Roupeiro

06015208

Datos de Localización

Obxecto en metal

Inmoble:	Xacemento do Roupeiro
Localización:	Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Coord. UTM	X: 618509 Y: 4657680
Concello:	Sarreaus
Parroquia:	NOCELO DA PENA
Lugar:	Nocelo da Pena
Tipoloxía:	Obxectos Varios
Tipo:	Obxectos Varios
Subtipo:	Obxecto en metal
Denominación:	Puñal de remaches 4 do Roupeiro



Características

Etaapa Histórica Idade do Bronce

Estilo:

Descrición:

Puñal de base recta con dous orificios perforados para o seu encabamento mediante remaches, dos que se conserva un. A base destácase en sección e está ben delimitada. O resto da folla é triangular de sección lenticular máis plana que na base e está biselada. Os buratos teñen tendencia cuadrangular do mesmo xeito que o remache conservado, no que a cabeza distínguese pouco do resto do corpo.

Peso = 22.38 gr; Lonxitude = 10,9 cm; Anchura = 2.4 cm; Espesor = 0.2 cm.

Estudos da composición da materia: en 1995, mediante fluorescencia de raios X, no Instituto de Conservación e Restauración de Bienes Culturales, en Madrid, baixo o Programa de Arqueometalurgia de la Península Ibérica. Dada a dificultade de atribuír a cada obxecto a súa análise na serie S.A.M. por carecer de sigla ou referencia, é posible que esta peza teña sido analizada dentro deste proxecto (Junghans et al. 1968: nº 7579, 7580, 7581, 7582 ou 7583) aínda que non podemos distinguir o que lle corresponde. Composición (%) segundo a analítica:

SERIE P.A. (6887)

Fe: 0.063

Ni: -

Cu: 96.87

Zn: -

As: 2.997

Ag: 0.060

Sn: -

Sb: 0.005

Pb: -

Bi: -]

Datación: ca. 2500-1800 a.C.

Autoría:

Materiais: Cobre

Carac. Técnicas: Fundición
Martelado [Para obter adelgazamento da folla e os biseis do fío]

Alto: 0 cm.

Ancho: 0 cm.

Profundo: 0 cm.

Diámetro: 0 cm.

Perímetro: 0 cm.

Peso: 22 Kg.

Capacidade: 0

Xilófagos: ☐

Perda Policromía: ☐

Perda Material: ☐

Observacións: Segundo o artigo 60 da Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, está sometido ao réxime establecido para os Bens de Interese Cultural.

Bibliografía: COMENDADOR REY, B., *Los inicios de la metalurgia en el Noroeste de la Península Ibérica*. Brigantium, nº 11, 1998, p. 47, nº 44k
JUNGHANS, S.; SANGMEISTER, E.; SCHRÖDER, M., *Studien zu den anfängen der metallurgie*. Berlín, Gebr. Mann, 1968, nº 7579-7583?
LÓPEZ CUEVILLAS, F., "El depósito de Roufeiro", en *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense*, t. IV, nº 78, 1911, pp. 32-33.
LÓPEZ CUEVILLAS, F., "Os oujetos argáricos do Museu d´Ourense. Algunhas consideracións en col da primeira idade dos metás na Galicia", en *Boletín de la Real Academia Gallega*, t. XV, Año XX, Santiago de Compostela, 1925, pp. 97-107.

Documentación:



