

Puñal alabardado do Roupeiro

06015211

Datos de Localización

Obxecto en metal

Inmoble:	Xacemento do Roupeiro
Localización:	Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Coord. UTM	X: 618509 Y: 4657680
Concello:	Sarreaus
Parroquia:	NOCELO DA PENA
Lugar:	Nocelo da Pena
Tipoloxía:	Obxectos Varios
Tipo:	Obxectos Varios
Subtipo:	Obxecto en metal
Denominación:	Puñal alabardado do Roupeiro



Características

Etaapa Histórica Idade do Bronce

Estilo:

Descrición:

Puñal alabardado de base recta con dous orificios perforados para o seu encabamento mediante remaches. Folla triangular de lados lixeiramente cóncavos na base. Presenta un acusado nervo central, polo que a súa sección é lenticular grosa. Os buratos, cadrados, están dispostos diagonalmente á base. O nervo parte dunha meseta central triangular na base.

Peso = 108.3 gr; Lonxitude = 17,3 cm; Anchura = 4.3 cm; Espesor = 0.63 cm.

Estudos da composición da materia: en 1995, mediante fluorescencia de raios X, no Instituto de Conservación e Restauración de Bienes Culturales, en Madrid, baixo o Programa de Arqueometalurgia de la Península Ibérica. Dada a dificultade de atribuír a cada obxecto a súa análise na serie S.A.M. por carecer de sigla ou referencia, é posible que esta peza teña sido analizada dentro deste proxecto (Junghans et al. 1968: nº 7579, 7580, 7581, 7582 ou 7583) aínda que non podemos distinguir o que lle corresponde. Composición (%) segundo a analítica:

SERIE P.A. (nº 6880)

Fe: 0.096

Ni: 0.168

Cu: 99.73

Zn: -

As: -

Ag: 0.002

Sn: -

Sb: 0.002

Pb: -

Bi: -]

Datación: ca. 2500-1800 a.C.

Autoría:

Materiais: Cobre

Carac. Técnicas: Fundición
Martelado

Alto: 0 cm.

Ancho: 0 cm.

Profundo: 0 cm.

Diámetro: 0 cm.

Perímetro: 0 cm.

Peso: 108 Kg.

Capacidade: 0

Xilófagos: ☐

Perda Policromía: ☐

Perda Material: ☐

Observacións: Segundo o artigo 60 da Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, está sometido ao réxime establecido para os Bens de Interese Cultural.

Bibliografía: COMENDADOR REY, B., *Los inicios de la metalurgia en el Noroeste de la Península Ibérica*. Brigantium, nº 11, 1998, p. 46, nº 44f.
JUNGHANS, S.; SANGMEISTER, E.; SCHRÖDER, M., *Studien zu den anfängen der metallurgie*. Berlín, Gebr. Mann, 1968, nº 7579-7583?.
LÓPEZ CUEVILLAS, F., "El depósito de Roufeiro", en *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense*, t. IV, nº 78, 1911, pp. 32-33.
LÓPEZ CUEVILLAS, F., "Os oujetos argáricos do Museu d'Ourense. Algunhas consideracións en col da primeira idade dos metás na Galicia", en *Boletín de la Real Academia Gallega*, t. XV, ano XX, Santiago de Compostela, 1925, pp. 97-107.

Documentación:



