

Puñal de lengüeta do Roupeiro

06015212

Datos de Localización

Obxecto en metal

Inmoble:	Xacemento do Roupeiro
Localización:	Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Coord. UTM	X: 618509 Y: 4657680
Concello:	Sarreaus
Parroquia:	NOCELO DA PENA
Lugar:	Nocelo da Pena
Tipoloxía:	Obxectos Varios
Tipo:	Obxectos Varios
Subtipo:	Obxecto en metal
Denominación:	Puñal de lengüeta do Roupeiro



Características

Etaapa Histórica Idade do Bronce

Estilo:

Descrición:

Puñal de base en lengüeta rectangular de lados cóncavos, con rebordos para axustar o encabamento. A folla é triangular cun lixeiro ensanchamento preto da base. O fío está conformado por un marcado rebaixe a dobre bisel, que se une na punta compoñendo unha decoración, e marcando unha meseta na parte central da folla. A sección é lenticular con lados achafranados, excepto na lengüeta, onde destacan os rebordos.

Medidas: Peso = 91.7 gr; Lonxitude = 45.05 cm; Anchura = 22.7 cm; Espesor = 0.25 cm.

Realizáronselle dous estudos da composición da materia: en 1968 (SERIE S.A.M.), mediante electroscoipía de emisión nos Laboratorios de Stuttgart; e, en 1995, mediante fluorescencia de raios X, no Instituto de Conservación e Restauración de Bienes Culturales, en Madrid, baixo o Programa de Arqueometalurgia de la Península Ibérica. Composición (%) segundo as analíticas:

SERIE S.A.M. (7578)

Fe: Sp
Ni: 0.02
Cu: 99.47
Zn: -
As: 2.5
Ag <0.01
Sn: -
Sb: -
Pb: -
Bi: -

SERIE P.A. (6891)

Fe: 0.099

Ni: 0.145

Cu: 98.05

Zn: -

As: 1.711

Ag: 0.005

Sn: -

Sb: 0.008

Pb: -

Bi]

Datación: ca. 2500-1800 a.C.

Autoría:

Materiais: Cobre

Carac. Técnicas: Fundición
Martelado [Para obter rebaixe dos fíos; os rebordos da lengüeta por amartelado lateral]
Pulido

Alto: 0 cm.

Ancho: 0 cm.

Profundo: 0 cm.

Diámetro: 0 cm.

Perímetro: 0 cm.

Peso: 92 Kg.

Capacidade: 0

Xilófagos: ☐

Perda Policromía: ☐

Perda Material: ☐

Observacións: Segundo o artigo 60 da Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, está sometido ao réxime establecido para os Bens de Interese Cultural.

Bibliografía: COMENDADOR REY, B., *Los inicios de la metalurgia en el Noroeste de la Península Ibérica*. Brigantium, nº 11, 1998, p. 46, nº 44g.
JUNGHANS, S.; SANGMEISTER, E.; SCHRÖDER, M., *Studie zu der anfangen der metallurgie*. Berlín, Gebr. Mann, 1968, nº 7578.
LÓPEZ CUEVILLAS, F., "El depósito de Roufeiro", en *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense*, t. IV, nº 78, 1911, pp. 32-33.
LÓPEZ CUEVILLAS, F., "Os oujetos argáricos do Museu d'Ourense. Algunhas consideracións en col da primeira idade dos metás na Galicia", en *Boletín de la Real Academia Gallega*, t. XV, ano XX, Santiago de Compostela, 1925, pp. 97-107.

Documentación:





